

ผงประสานเงิน HARRIS STAY-SILV®
SILVER BRAZING FLUX HARRIS STAY-SILV®

Part No. A - 002 - 003

คุณสมบัติ

ผงประสานเงินใช้ได้กับลวดเชื่อมประสานเงิน (brazing filler alloy) ทุกชนิด บนชิ้นงานทุกประเภท ยกเว้นอลูมิเนียม, แมกนีเซียม หรือ ไททาเนียม อุณหภูมิใช้งานที่ 1600°F สิ้นค้าผลิตตามมาตรฐาน Fed. Spec. OF499, Type B, AWS FB3A, AMS 3410

น้ำหนักต่อกระป๋อง: 0.5 ปอนด์ (227 กรัม)

Specifications

For use with all silver brazing alloys on all metals other than aluminum, magnesium or titanium. Effective to 1600°F. Meet Fed. Spec. OF499, Type B, AWS FB3A, AMS 3410

Weight per can: ½ lb (227 g)



ผงประสานอลูมิเนียม HARRIS AL-BRAZE®
ALUMINUM BRAZING FLUX HARRIS AL-BRAZE®

Part No. A - 002 - 006

คุณสมบัติ

ผงประสานอลูมิเนียมใช้ได้กับลวดเชื่อมประสาน (brazing filler alloy) อลูมิเนียมทุกชนิด สามารถผสมน้ำหรือแอลกอฮอล์ เพื่อให้เนื้อในสภาพครีม สิ้นค้าผลิตตามมาตรฐาน AMS6412, AWS FB1A

น้ำหนักต่อกระป๋อง: 0.5 ปอนด์ (227 กรัม)

Specifications

Harris AL-BRAZE powdered flux is recommended for use with all aluminum brazing alloys. May be mixed with water or alcohol to form paste. Meet specifications AMS3412, AWS FB1A

Weight per can: ½ lb (227 g)



ACCESSORIES

http://: www.udomsawat.com
E-mail: support@udomsawat.com

UDSG
UDOMSAWAT GROUP